



BestPrimer AC409

Sơn lót chống ẩm, gốc epoxy hai thành phần

Feb. 2015 Version

PHỤ GIA BÊ TÔNG, XI MĂNG - HÓA CHẤT CHỐNG THẨM - VỮA RỖT RÓT KHÔNG CO NGÓT - NỀN SÀN - KẾT NỐI - TRÁM BÍT - SỬA CHỮA - BẢO VỆ - HOÀN THIỆN ★ CEMENT AID - CONCRETE ADMIXTURE - WATERPROOFING - GROUTING - FLOORING - BONDING - SEALING - REPAIRING - PROTECTING - FINISHING

| | |
|-----------------------------|---|
| Mô tả: | BestPrimer AC409 là một loại sơn lót rất đặc biệt, gốc epoxy, hai thành phần, chuyên dùng để sơn lót chống ẩm trong một số trường hợp ứng dụng đặc thù, nhằm tăng khả năng bám dính bề mặt trước khi thi công đối với các loại chất trám bít gốc, epoxy, polyurethane, polysulphide... |
| Ứng dụng: | BestPrimer AC409 được ứng dụng trong các trường hợp đặc biệt ở những khu vực ẩm ướt, bê tông mới đổ (sau 24 giờ) hoặc các khu vực mà không thể sấy khô, không thể ngăn chặn hơi ẩm hữu hiệu như đáy, vách tầng hầm, hồ chứa, mương nước, bể bơi, bề mặt nền sàn nhà xưởng sản xuất cũ, nhà kho, garage... |
| Ưu điểm: | <ul style="list-style-type: none"> • Bám dính tốt với tất cả các bề mặt có độ ẩm cao hay ẩm ướt... • Độ thẩm thấu cao nên có khả năng liên kết sâu vào bên trong vật liệu. • Kháng xâm thực, kháng hóa chất, kháng mài mòn cao. • Dễ thi công bằng các dụng cụ như: cọ quét, ru lô lông ngắn... • Thân thiện với môi trường. |
| Thông số kỹ thuật: | |
| Đóng gói: | 6 kg/bộ. Ngoài ra có thể đóng gói theo yêu cầu. |
| Thời gian bảo quản: | 12 tháng kể từ ngày sản xuất (Trong thùng nguyên chưa khai và lưu trữ nơi thoáng mát, khô ráo) |
| Dạng tồn tại: | Chất lỏng nhớt |
| Màu sắc: | Thành phần A: Trong suốt. Thành phần B: Vàng nhạt. Thành phần A+B: Trong suốt màu hổ phách. |
| Khối lượng riêng: | Thành phần A: 1.10 ± 0.01 kg/lít (@ 25°C) Thành phần B: 0.90 ± 0.01 kg/lít (@ 25°C) Thành phần A+B: 1.00 ± 0.01 kg/lít (@ 25°C) |
| Hàm lượng chất rắn | ≥ 75% |
| Mật độ tiêu thụ: | 0.10 ÷ 0.15 kg/m ² cho mỗi lớp (Tùy thuộc tình trạng bề mặt) |
| Môi trường thi công: | Nhiệt độ tối thiểu: + 10°C (Trên nhiệt độ điểm sương ít nhất 5°C) Nhiệt độ tối đa: + 35°C Độ ẩm tương đối tối đa của không khí là 80%. |
| Tính năng hóa lý: | Tăng cường đáng kể khả năng bám dính đối với bề mặt vật liệu ẩm ướt Kháng xâm thực, kháng hóa chất |
| Tỷ lệ pha trộn: | Thành phần A: Thành phần B = 2:1 (Theo trọng lượng) |

BESTMIX CORPORATION**HEAD OFFICE:**

Lot D1, D1&N3 Rd., Nam Tan Uyen IP,
Tan Uyen Town, Binh Duong Province.
Tel: (027) 4365 3990 - 4365 3991
Fax: (027) 4365 3992 Web:bestmix.vn

HCMC OFFICE 1:

378-384 Cong Hoa Str., Ward 13,
Tan Binh Dist., Ho Chi Minh City.
Tel: (028) 3810 7995 (7996, 7997)
Fax: (028) 3810 7998

HCMC OFFICE 2:

23 Nguyen Huu Canh Str., Ward 22,
Binh Thanh Dist., Ho Chi Minh City.
Tel: (028) 3899 0339 - 3899 0340
Fax: (028) 3899 0340

DANANG OFFICE:

478B1 Dien Bien Phu Street,
Thanh Khe District, Da Nang City.
Tel: (023) 6371 5299 - 6371 5399
Fax: (023) 6371 5499

HANOI OFFICE:

02 Biet Thu 5 Str., Linh Dam Pen.,
Hoang Liet, Thanh Xuan, Hanoi.
Tel: (024) 3200 8234 - 3200 8235
Fax: (024) 3200 8235

Thời gian cho phép thi công:

| Nhiệt độ môi trường | +20°C | +25°C | +30°C | +35°C |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|
| Thời gian cho phép | 70 phút | 50 phút | 30 phút | 20 phút |

Thời gian chờ:

| Nhiệt độ môi trường | +20°C | +25°C | +30°C | +35°C |
|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Thời gian chờ giữa các lớp: Tối thiểu | 24 giờ | 16 giờ | 12 giờ | 6 giờ |
| Tối đa | 48 giờ | 48 giờ | 48 giờ | 48 giờ |

Thi công:

Hệ thống lót:

- Đối với bề mặt hấp thụ mạnh và bờ: nên lót tối thiểu 2 lớp.
- Đối với bề mặt đặc chắc và có độ nhám trung bình: chỉ cần lót 1 lớp.
- Đối với bề mặt đã xoa bóng: nên xử lý tạo nhám bề mặt và rửa sạch bằng nước trước khi ứng dụng BestPrimer AC409.

Điều kiện bề mặt:

Bê tông phải đạt **cường độ nén: ≥ 20 MPa, cường độ kéo: ≥ 1.5 MPa**. Bề mặt nền phải bằng phẳng, đặc chắc, không có nước tự do bề mặt, các khu vực đọng nước phải được lau khô bằng giẻ sạch.

Các tạp chất, mảnh vỡ, bụi bẩn, dầu mỡ, rong rêu, nấm mốc... phải được vệ sinh đúng yêu cầu.

Trộn:

Trước khi thi công, hai thành phần A và B phải được trộn kỹ theo đúng tỷ lệ bằng cần trộn tốc độ 300 ÷ 400 vòng/phút.

Thời gian trộn tối thiểu là 03 phút nhưng có thể trộn lâu hơn cho đến khi đạt được độ đồng nhất đúng yêu cầu (hỗn hợp trở nên trong suốt).

Thi công vật liệu ngay sau khi trộn đều.

Thi công:

Dùng cọ quét lông cứng hoặc ru-lô lông ngắn quét mạnh tay BestPrimer AC409 lên toàn bộ bề mặt với định mức 0.10 ÷ 0.15 kg/m²/lớp (tùy theo điều kiện bề mặt).

Lớp lót thứ hai phải thực hiện theo hướng vuông góc với lớp lót thứ nhất.

Khi thi công lớp kế tiếp, phải đảm bảo lớp trước đã khô hoàn toàn.

Lưu ý:

Khu vực thi công phải đảm bảo thông thoáng gió, tránh mưa và ánh nắng chiếu trực tiếp khi vật liệu chưa đóng rắn hoàn toàn.

Không được sử dụng phần vật liệu đã hết thời gian cho phép thi công.

Vệ sinh: Dùng BestThinner SC01 để vệ sinh trước khi hỗn hợp đóng rắn.

An toàn:

Cả hai thành phần không thuộc loại nguy hiểm hay dễ cháy. Tuy nhiên, thành phần B có khả năng gây dị ứng đối với da mẫn cảm khi tiếp xúc trực tiếp. Nên mang găng tay, khẩu trang, kính bảo hộ lao động khi thi công.

Khi bị rơi vào mắt, mũi, miệng... phải rửa ngay bằng nước sạch nhiều lần trước khi đến cơ quan y tế nơi gần nhất để được điều trị kịp thời và đúng phương pháp.

Miễn trừ:

Các thông tin kỹ thuật và hướng dẫn thi công trong các tài liệu của BESTMIX dựa trên sự hiểu biết và kinh nghiệm thực tế của chúng tôi. Các thông tin ở đây chỉ nêu lên bản chất chung do đó người sử dụng sản phẩm này phải thí nghiệm xem sản phẩm có phù hợp với mục đích thi công của mình không. BESTMIX có quyền thay đổi đặc tính sản phẩm của mình, người sử dụng phải luôn kham khảo tài liệu kỹ thuật mới nhất của sản phẩm

BESTMIX CORPORATION
HEAD OFFICE:

Lot D1, D1&N3 Rd., Nam Tan Uyen IP,
Tan Uyen Town, Binh Duong Province.
Tel: (027) 4365 3990 - 4365 3991
Fax: (027) 4365 3992 Web:bestmix.vn

HCMC OFFICE 1:

378-384 Cong Hoa Str., Ward 13,
Tan Binh Dist., Ho Chi Minh City.
Tel: (028) 3810 7995 (7996, 7997)
Fax: (028) 3810 7998

HCMC OFFICE 2:

23 Nguyen Huu Canh Str., Ward 22,
Binh Thanh Dist., Ho Chi Minh City.
Tel: (028) 3899 0339 - 3899 0340
Fax: (028) 3899 0340

DANANG OFFICE:

478B1 Dien Bien Phu Street,
Thanh Khe District, Da Nang City.
Tel: (023) 6371 5299 - 6371 5399
Fax: (023) 6371 5499

HANOI OFFICE:

02 Biet Thu 5 Str., Linh Dam Pen.,
Hoang Liet, Thanh Xuan, Hanoi.
Tel: (024) 3200 8234 - 3200 8235
Fax: (024) 3200 8235